



**Салаватский
Катализаторный
Завод**

Общество с ограниченной ответственностью
«Салаватский катализаторный завод»
ул. Молодогвардейцев, д. 30,
Литер А, помещение 19
г. Салават, Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453256
тел.: (3476) 39-20-30, 39-33-78, факс: 39-43-46, 39-27-84
ОКПО 61182334, ОГРН 1090266001165,
ИНН/КПП 0266032970 / 026601001
mail@skatz.ru, www.skatz.ru

ПАСПОРТ № 70
Силикагель технический
ГОСТ 3956-76 с изм. 1-3

КСМГ
Марка
Первый
Вид / сорт
1,855 тн / 53 м.
Масса нетто, тн / Количество единиц

7 / 11.02.2019 г.
Номер партии / Дата изготовления
а/машина / мешок
Транспорт / Единица тары
г. Дзержинск
Потребитель

№ п/п	Наименование показателя	Значения	
		нормируемые	фактические
1	Внешний вид	Стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зёрна овальной, сферической или неправильной формы, цвет – от бесцветного до тёмного с чёрными включениями	Соотв.
2	Массовая доля зёрен, при размере зёрен 2,8-7,0 мм, %, не менее	94	95,8
3	Механическая прочность, %, не менее	94	99,7
4	Насыпная плотность, г/дм ³ , не менее	720	795
5	Влагоёмкость, %, не менее при относительной влажности, 20 %: 40 %: 60 %: 100 %	9,0 16,0 25,0 не нормируется	10,6 22,0 35,4 39,1
6	Массовая доля потери при высушивании, %, не более	10	2,7

Назначение: технический силикагель применяют в качестве адсорбента для осушки и очистки воздуха и других газов или паров, для сушки и осветления некоторых жидкостей, в качестве носителя для катализаторов, для других целей и для экспорта.

Информация о показателях пожарной опасности:

- а) группа горючести – негорючее;
- б) температура воспламенения – отсутствует;
- в) температура самовоспламенения – отсутствует;
- г) коэффициент дымообразования – дымообразующая способность отсутствует;
- д) показатель токсичности продуктов горения – продукты горения отсутствуют.

Заключение: качество продукции соответствует ГОСТ 3956-76 с изм. 1-3

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления

Дата выдачи паспорта: 27.02.2019 г.

Инженер-контролёр:

Е.Ю. Фаизова

